

NHL MØRTEL 100/400 0-1, 0-3 OG 0-4 MM

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for NHL Mørtel .



PRODUKT

Scankalk NHL kalk KKh 100/400 Kornstørrelse 0-1, 0-3 og 0-4 MM er en fabriksfremstillet tørmørtel baseret på hydratiseret kalk og hydraulisk kalk. Fremstillet som en 1-komponent, færdigblandet KKh mørtel. KKh mørtel skal kun tilsættes vand før brug. Morteren er klassificeret CS i overensstemmelse med EN 998-1 og EN998-2: 2010.

BESKRIVELSE

Scankalk NHL Kalkmørtel KKh 100/400 er ideel til hårdbelastede områder. Så som opmuring af søkkel, opmuring med kampesten på udsatte områder, Lægning af rygning, tagsten og opmuring af gesimser samt fugning af granit eller læggemørtel for gulvklinter. Produktet kan bruges indendørs og udendørs.

PÅFØRING

Scankalk NHL kalkmørtel skal altid smides eller sprøjtes på med egnet pumpeudstyr. Tykkelsen må ikke overstige 9 mm pr. dag.

Ved påføring af flere lag skal der altid forvandes mellem næste påføring. Før andet lag påføres skal første lag være tørt. Mørtlen bør ikke anvendes ved temperature under 5 grader og ikke i temeperature over 50 grader.

FORARBEJDE

Scankalk NHL kalkmørtel skal opbevares tørt og kan ikke anvendes ved temperaturer under 5 ° Substratet skal altid fortyndes, indtil det yderste lag er lidt sugende. Scalkalk NHL kalkmørtel blandes i tvangsblender eller med mørteldril.

For at opnå den mest fleksible blanding er det tilrådeligt at blande i obligatoriske blandinger i 15-20MIN. Tilsætning af ca. 4,5 liter vand blandes imidlertid til ønsket konsistens. Mørtelet skal anvendes inden for 2 timer.

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com



The natural Choice

NHL MØRTEL 100/400 0-3MM

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for NHL Mørtel .



SLUTBEHANDLING

Scankalk NHL kalkmørtel skal holdes fugtig, så der ikke opstår tørring for hurtigt. Beskyt mod vind, sol osv. Efter afsluttet tørreprocessen (hvid tør) kan overfladen færdigbehandles med Scankalks rene naturlige overfladebehandlinger, så som sandkalk, kalkkælk og kalkvand.

NHL Mørtel leveres i sække af 25kg eller big bags.

Fysiske data	Værdi
Tryk-styrke klasse	CS I
Vandtilsætning	Ca. 18 % (svarer til 4,5 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Vægt indhold	100 vægtdele Jurakalk og 400 vægtdele sand.
Materialeforbrug	Opmuring: 650 liter mørtel pr. 1000 mursten. Fugning: 250 kg mørtel pr. 100m ² Pudsning: Ca. 1,8 kg/m ² pr. mm lagtykkelse.
Brugstid	Bruges inden to timer. Mørtlen kan gen-oprøres, dog uden yderligere tilsætning af vand. Stivnet mørtel kasseres.
Anvendelses temperatur	+5C til +30C

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com



The natural Choice