

NHL MØRTEL (KKH) 50/50/575

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.



PRODUKT

Scankalk NHL Kalkmørtel KKh 50/50/575 er en fabriksfremstillet tørtmørtel baseret på hydratklak og hydraulisk kalk. Fremstillet som en 1-komponent, færdigblandet KKh mørtel. KKh mørtel skal kun tilsættes vand før brug. Mørtlen er klassificeret CS i overensstemmelse med EN 998-1 og EN998-2: 2016.

BESKRIVELSE

Scankalk NHL Kalkmørtel KKh 50/50/575 er velegnet til restaurering og nybyg. Produktet kan bruges indendørs og udendørs og har en høj naturlig vedhæftning. Produktet er velegnet til bindingsværk samt opgaver hvor man ønsker en meget fleksibel mørtel. Mørtlen er ideel til ældre bygninger, hvor der er anvendte sten som ikke tåler en alt for stærk mørtel.

FORARBEJDE

Scankalk NHL kalkmørtel skal opbevares tørt og kan ikke anvendes ved temperaturer under 5 °. Substratet skal altid fortyndes, indtil det yderste lag er lidt sugende. Scankalk NHL kalkmørtel blandes i tvangsblender eller med mørteldril.

For at opnå den mest fleksible blanding er det tilrådeligt at blande i 15-20MIN. Tilsætning af ca. 4,5 liter vand blandes imidlertid til ønsket konsistens. Mørtelet skal anvendes inden for 2 timer.

BLANDING:

Scankalk NHL kalkmørtel skal altid smides eller sprøjtes på med egnet pumpeudstyr og max 3x kornstørrelsen pr lag.

Ved påføring af flere lag skal der altid forvandes mellem næste påføring. Før andet lag påføres skal første lag være tørt. Mørtlen bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 grader eller temperaturer over 40 grader.

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 53818903
Email: Mail@Scankalk.com