

KULEKALK

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Kulekalk.

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com



Scankalk Kulekalk MIN 2ÅR

PRODUKT

Scankalk kulekalk er en hvid kalkdej (calciumhydroxid, $\text{Ca}(\text{OH})_2$), som, i modsætning til hydraulisk kalk, hærdet ved tilførsel af luft (optagelse af CO_2).

BESKRIVELSE

Produktet kan bruges både udendørs og indendørs, når det anvendes på udvendige facader af kalkmørtel, hydraulisk limemørtel og svag lime / cementmørtel. Sandkalk passer som en primer til efterfølgende forkalkning med kulekalk, (eventuelt farvet), men fungerer også som en endelig overflade. Scankalk-produkterne er holdbare på hårde overflader, når de anvendes korrekt.

ARBEJDSMETODE

Forholdsregler for et godt resultat Det anbefales ikke at udføre arbejde i direkte sollys, optimalt en vægtemperatur mellem 10°C og 20°C . Hold fugtet højt for at sikre, at overfladen er tør.

Produktet må ikke anvendes ved temperaturer under 5°C . Man bør sikre, at temperaturen er over 5°C i de første to dage 2 efter afslutningen af arbejdet. Det anbefales, at kalkmælk og sandkalk anvendes i lodrette eller vandrette penselbevægelser med professionel calciummost. Sandkalk kan påføres efter påføring med en professionel foldesvamp på en filtbakke. Afslutningspladen påføres med stålplade og efterbehandling ved fyldning med professionel foldesvamp på feltbræt. Det skal bemærkes, at facadeets oprindelige struktur påvirker nuancer og farver af det færdige resultat.

FORARBEJDE

Ny puds: Normalt behøves ingen forarbejde, børst blot for løse sandkorn og forvand inden kalkning.

Ældre ubehandlet puds: Rens for snavs, skimmel og alger. Brug om nødvendigt aljefjerner.

Kalkede overflader: Fjern alt løst kalk, snavs og alger. Rengøringen foretages ved at børste med en stålbørste eller let blæsning / lavtryks sandblæsning. Anvend eventuelt hedvands renser eller højtryksrenser.

Reparationer før kalkning: Enhver pudsreparation udføres ved at bruge samme type mørtel som eksisterende, for at opnå tilsvarende struktur før kalkning. Reparationer må om nødvendigt kalkes, for at opnå en struktur lig med den øvrige overflade.



KULEKALK

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for Kulekalk.



ARBEJDSMETODE

Alt arbejde med de førnævnte Scankalk-produkter skal altid udføres vådt i vådt og i sektioner afgrænset af naturlige bygningsændringer, såsom hjørner, døre og store vinduesafsnit. Før du bruger produktet på facaden, dæmpes substratet for at gøre det mørkt og lidt fugtigt. Før du bruger Scankalk-produkter, skal produktet rystes grundigt. Dette skal gentages regelmæssigt for at sikre, at materialet altid er homogent. Det anbefales, at kalkmælk og sandkalk anvendes med en professionel limedie for at sikre de bedste resultater. Under arbejdet skal du sikre dig, at vådt vådt arbejde er gjort for at sikre, at produktet nemt kan påføres. Når du bruger limemælk eller sandkalk, skal du sørge for, at der ikke er noget penselslag eller at det påføres tykke lag, der efterhånden barberer. Brugen af kalkmælk udføres to gange med mindst en dags rum. Ved anvendelse af Sandkalk, 2. Behandl med lime mælk.

ØVRIG

Når den sidste behandling er tørret i 2 dage, afsluttes den ved overfladeforsegling af facaden med kalkvand sprøjtet på tør facade i et passende beløb, der ikke danner løbere. Brugen af kalkvand kan udføres med en lavtrykssprøjte under lavtryk. Hvis der er tvivl om håndtering og brug af Scankalks produkt så spørg forhandlere

Kulekalk levers i spande af 25 og 15 kg.

Kalk er et naturprodukt, hvis sammensætning varierer inden for visse grænser. Samtlige analysedata skal derfor betragtes som retningsgivende.	
Fysiske data	Værdi
Farve	Hvid
Rumvægt	1000 kg/m ³
Optimal anvendelsestemperatur	10-20 °C
Forbrug	ca. 0,5 kg / m ² (5-7 lag)
pH	> 12
Opbevaring	Frostfrit i tæt lukket beholder >5°C

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com



The natural Choice